

Mortar pe bază de ciment și rășini, pentru reparații

Proprietăți

DUROCRET este un mortar cu rasina gata preparat, fara substante corozive, pentru utilizare in interior si exterior. Oferă:

- Rezistența la frecare.
- Foarte buna aderența la suport.
- Hidroizolație.
- Simplificarea lucrărilor.

Domenii de aplicare

DUROCRET este utilizat pentru lucrari de reparatii la beton, zidarie, efectuarea de scafe, etc. Varianta sa de culoarea caramizie este utilizata pentru consolidarea coamelor acoperisului.

Caracteristici Tehnice

Forma:	praf cimentoid
Culoarea:	gri, alb, caramiziu
Greutate aparenta mortar uscat:	1,55 ± 0,05 kg/lit
Greutate aparenta mortar umed:	1,78 ± 0,05 kg/lit
Timp de lucru:	4 ore la +20°C

DUROCRET Gri & Caramiziu

Necesarul de apa:	4,60 kg/sac de 25 kg
Rezistența la compresiune:	13,00 ± 2,00 N/mm ²
Rezistența la incovoiere:	3,95 ± 0,30 N/mm ²

DUROCRET Alb

Necesarul de apa:	4,25 kg/sac de 25 kg
Rezistența la compresiune:	15,00 ± 2,00 N/mm ²
Rezistența la incovoiere:	4,30 ± 0,30 N/mm ²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul va fi curatat bine de praf, uleiuri, materiale in putrefactie, etc. Inaintea aplicarii DUROCRET, va fi udat suportul.

2. Aplicarea

DUROCRET se adauga in apa amestecind continuu, pina se realizeaza un amestec cu lucrabilitatea dorita. Materialul se aplica cu mistria, dupa regulile stiute.

Consumul

Circa 15 kg/mp/cm grosime strat.
La realizarea de scafe de 5-6cm: 1,9-2,7 kg/m.

Ambalaj

DUROCRET este disponibil in saci de 5 kg si 25 kg.

Depozitare

Timp de cel puțin 12 luni de la data fabricatiei, in saci inchisi, in spatiile protejate de umezeala.

Observații

- Temperatura in timpul aplicarii,trebuie sa fie de cel puțin +5°C.
- Pe timpul lunilor de vara, se recomanda ca DUROCRET sa fie udat dupa aplicare, pentru a fi protejat impotriva deshidratarii din cauza temperaturii ridicate.
- Produsul contine ciment, care are reactie alcalina cu apa si este considerat iritant.
- Inaintea utilizarii materialului, consultati cu atentie instructiunile privind utilizarea in siguranta si masurile profilactice inscrite pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro