

Membrana pentru hidroizolatii sub placi ceramice

Proprietăți

Isomat® SL 17 este un produs elastomer, fara solventi, utilizat in incaperile supuse umiditatii ridicate, care dupa aplicare formeaza o membrana elastica, fara rosturi si fara imbinari.

Domenii de aplicare

Isomat® SL 17 este ideal pentru suprafetele din incaperile umede cum ar fi: bai, dusuri etc., inaintea aplicarii placilor de faianta. Este potrivit pentru suprafetele din beton (pardoseli sau pereti), tencuiala, gips-carton etc. Nu trebuie folosit pe suprafetele supuse permanent la presiunea apei.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	gri
Densitate:	1,58 kg/lit
Temperatura de aplicare:	+5°C
Vascozitate:	50.000 mPa.s la +23°C
Timp de uscare:	6 ore la +20°C
Circulabil:	dupa 6 ore la +20°C
Aplicare placi ceramice:	dupa 6 ore la +20°C

Mod de utilizare

1. Suprafata

Suprafata trebuie curatata de grasimi, alte particule sau praf. Eventualele gauri trebuiesc reparate. Orice anomalie a suportului se repara cu PLANFIX. Grunduirea se face utilizind UNI-PRIMER cu un consum de aprox. 100-200g/m², depinzind de capacitatea de absorbtie a suprafetei.

2. Aplicarea

Isomat® SL 17 se aplica cu peria sau cu rola in doua straturi, dupa ce stratul de UNI-PRIMER s-a uscat. Al doilea strat trebuie aplicat dupa uscarea primului strat. Poate fi deasemenea aplicat cu o mistrie de 3-4 mm (marimea crestaturilor), apoi intins cu un trafalet. In acest mod este asigurata o grosime uniforma a stratului. La imbinarea dintre pereti si pardoseli si pe toata lungimea rosturilor se recomanda armarea Isomat® SL 17 cu banda poliesterica (30 g/m²). Uneltele se curate cu apa, inainte de uscarea Isomat® SL 17. Lipirea placilor se recomanda sa se faca cu adezivi elastice ADIFLEX-B.

Consum

Aproximativ 1,0-1,5 kg/m², depinzind de suprafata.

Ambalaj

Găleți de plastic 5 kg și 15 kg.

Depozitare

Garantie 12 luni (in ambalajul neumblat) in mediu ferit de ger.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro