

Intaritor pentru suprafetele pardoselilor industriale

Proprietăți

Mortar gata preparat cu agregate cuarțoase și aditivi speciali pentru întărirea suprafeței pardoselilor noi, industriale. Conferă rezistență înaltă la frecare și la socuri.

Domenii de aplicare

EXTRA-TOP este recomandat pentru pardoseli cu cerințe ridicate de rezistență mecanică. Se aplică pe suporturi pe baza de ciment, cum ar fi betonul și mortarul de ciment. Este adecvat pentru pardoseli din industrie, mică industrie, subsoluri, depozite, ateliere, locuri de staționare, platforme de încărcare-descărcare, coridoare etc.

Caracteristici Tehnice

Forma:	mortar de ciment
Culoare:	gri, caramiziu, ocre, albastru deschis
Greutate aparentă mortar uscat:	$1,60 \pm 0,20$ kg/lit

EXTRA-TOP Gri

Rezistență la compresiune:	$72,00 \pm 5,00$ N/mmp
Rezistență la încovoiere:	$8,00 \pm 1,50$ N/mmp

EXTRA-TOP Caramiziu

Rezistență la compresiune:	$83,00 \pm 5,00$ N/mmp
Rezistență la încovoiere:	$9,50 \pm 1,50$ N/mmp

EXTRA-TOP Ocre

Rezistență la compresiune:	$83,00 \pm 5,00$ N/mmp
Rezistență la încovoiere:	$9,50 \pm 1,50$ N/mmp

EXTRA-TOP Albastru deschis

Rezistență la compresiune:	$83,00 \pm 5,00$ N/mmp
Rezistență la încovoiere:	$9,50 \pm 1,50$ N/mmp

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul de aplicare poate fi:

- Betonul armat al elementului purtător.
- Mortar de ciment pentru nivelare (sapa) de cel puțin 3 cm, înaintea căruia să se aplice un strat de aderență FEROSEAL sau ADIPLAST sau DUREBOND pentru o mai bună aderență a mortarului cu betonul.

2. Aplicarea

Materialul se aplică uscat, prin presărare deasupra betonului proaspăt sau mortarului și de îndată ce acestea încep să facă priză.

Dacă este nevoie, suprafața pe care s-a aplicat EXTRA-TOP va fi umezită. În continuare, materialul se lucrează cu o mașină de șlefuire specială.

Consum

3-5 kg/mp de suprafață.

Ambalaj

EXTRA-TOP este disponibil în saci de 25 kg.

Depozitare

Cel puțin 12 luni de la data fabricației, în saci închisi, în spații ferite de umezeală.

Observații

- Temperatura in timpul aplicarii,trebuie sa fie de cel puțin +5°C.
- Produsul contine ciment, care are reactie alcalina cu apa si este considerat iritant.
- Inaintea utilizarii materialului, consultati cu atentie instructiunile privind utilizarea in siguranta si masurile profilactice inscrite pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro