

Chit de ciment cu rășini, cu granulație foarte fină

Proprietăți

PLANFIX-FINE este un chit de ciment cu rășini, cu granulație foarte fină, pentru utilizare în spații interioare sau exterioare. Prin adăugarea de apă, se formează o masă păstoasă cu o foarte bună lucrabilitate, adecvată șpăcluirii.

Data fiind granulația acestuia, poate fi aplicată și cu mașina de torcretat.

Domenii de aplicare

- Nivelarea și repararea betonului aparent.
- Plombarea fisurilor, porilor și segregărilor pe suprafața betonului.
- Crearea unui strat subțire nivelator, în loc de pastă de ciment sau tencuială (șpăcluire).

Caracteristici Tehnice

Formă:	mortar de ciment
Culoare:	gri, alb
Necesar de apă:	6,75 kg/sac 25 kg
Greutate aparentă mortar uscat:	1,25 ± 0,10 kg/lit
Greutate aparentă mortar umed:	1,65 ± 0,10 kg/lit
Timp de viață în recipient:	4-7 ore la +20°C

PLANFIX-FINE gri

Rezist. la compresiune: 20,00 ± 3,00 N/mm²

Rezist. la încovoiere: 6,00 ± 1,00 N/mm²

PLANFIX-FINE alb

Rezist. la compresiune: 24,00 ± 3,00 N/mm²

Rezist. la încovoiere: 7,00 ± 1,00 N/mm²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil și curățat de praf, grăsimi, materiale în descompunere, etc. Înainte de aplicarea de PLANFIX-FINE, suprafața suportului trebuie să fie bine udată.

2. Aplicarea

Într-un recipient curat punem apă și adăugăm progresiv amestecând continuu, praful de PLANFIX-FINE, în proporția PLANFIX-FINE : apă = 3:1 la volum, până se formează o masă păstoasă omogenă, adecvată șpăcluirii.

Consum

Circa 1,3 kg/m²/mm grosime strat.

Ambalaj

Saci de 5 kilograme pentru culoarea albă.
Saci de 25 kilograme pentru culoarea gri și albă.

Depozitare

Cel puțin 12 luni de la data fabricației, în saci închiși, în spații ferite de umezeală.

Observații

- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie de cel puțin +5°C.
- În timpul lunilor de vară se recomandă udarea stratului de PLANFIX-FINE după aplicare, pentru a fi protejat de deshidratare din pricina temperaturii înalte.
- Produsul conține ciment, care are reacție alcalină cu apa și este clasificat drept iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și de profilaxie înscrise pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro